

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

Scheda Tecnica – Technical data sheet**LDPE SIGNAL PROMO****Nastro Segnaletico - Barrier tape**

Descrizione Articolo: Nastro segnaletico (film MASTERIZZATO bianco) estruso con TECHNOLOGY COEX TAURUS, stampato ad inchiostro a base di acqua (rosso) su un lato.

Item Description: Barrier tape (White COLOURED film) extruded with TAURUS COEX TECHNOLOGY, printed with water based ink (red) on one side.

**Risultati delle Prove
Test Results.**

Descrizione Prova Test description	Unità Unit	Valore Medio Average value
Spessore Totale Total Thickness	my	24,57 +/- 1,62
Fattore di rottura a snervamento Yield Factor	N/mm	(2,10 +/- 0,08) x 10 ⁻¹
Fattore di rottura massima Maximum factor at breaking point	N/mm	(3,38 +/- 0,19) x 10 ⁻¹
Allungamento a snervamento Elongation at Yield point	%	12,16 +/- 2,71
Sforzi a snervamento Stress at Yield point	N/mm ²	8,71 +/- 1,14
Resistenza a Trazione Traction resistance	N/mm ²	14,00 +/- 1,58
Allungamento a rottura Elongation at breaking point	%	303,95 +/- 36,99
Modulo di elasticità Modulus of elasticity	N/mm ²	206,93 +/- 16,77



I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte della Tre Emme. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati potranno essere variati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.