

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net**SCHEDA TECNICA – NASTRO SEGNALETICO RETRORIFLETTENTE****TECHNICAL DATA SHEET REFLECTIVE BARRIER TAPE**

Caratteristica (Characteristics)	Valori (Values)	Metodo di prova (Test method)	Unità di misura (Units)	Tolleranza (tolerance)
Spessore stampato (thickness)	50	ASTM E 252	μ	± 5%
Densità stampato (density print film)	1,268	ASTM D 792	g/cm ³	± 0,002
Grammatura stampato (Basic Weight print mat.)	63,4	ASTM E 3776	g/m ²	± 5%
Fascia (Width)	1020	Internal metod	mm	± 2
Resistenza alla trazione* (Tensile str)	13 min.	ISO 527 -3/2/200	MPa	Valore statistico (stat value)
Carico di rottura* (Load at Break)	9 min.	ISO 527 -3/2/200	N	Valore statistico (stat value)
Allungamento a rottura* (Elongation at break)	260min.	ISO 527 -3/2/200	%	Valore statistico (stat value)
Carico minimo di snervamento* (min load at Yield)	3,75	ISO 527 -3/2/200	N	Valore statistico (stat value)

NOTA: DIMENSIONI PROVINO 15X90 MM CONDIZIONATO PER 24H ALLA TEMPERATURA DI 23°C UMIDITA' RELATIVA 50% DISTANZA PINZE 50MM VELOCITA' DI TRAZIONE 100MM/MIN

NOTE: DIMENSIONS OF TAPE TESTED - 15X90 MM CONDITIONED FOR 24H AT 23°C AND RELATVIE HUMIDITY 50% - PLIER DISTANCE 50MM – TRACTION SPEED 100MM/MIN